

ONEBOND KARIMA TÖMÍTŐANYAG 074

Leírás

Az ONEBOND FLANGE SEALANT 074 egy anaerob ragasztó, amelyet szivattyúk, sebességváltók, motorházak és menetes csatlakozások tömítésére terveztek. Jellemzően formázott tömítésként használják merev karimás csatlakozásokon. Az ONEBOND 074-et úgy tervezték, hogy megfeleljen a legmagasabb szintű egészségügyi és biztonsági előírásoknak, mivel a címkén nem szerepel semmilyen veszélyszimbólum. A termék megkeményedik, ha a fémfelületek között levegő hiányzik, és szabványos szerszámokkal könnyen eltávolítható. Rugalmas filmréteget biztosít, amely ellenáll a vibrációnak, a +150°C feletti meleg környezetnek, olajoknak, üzemanyagoknak és ipari folyadékoknak.

Tipikus fizikai tulajdonságok

Fogalmazás:	metakrilát-észter
Szín:	sárga tixotróp paszta
Viszkozitás (+25°C - mPa s) 2,5 ford./perc mellett:	80
Viszkozitás (+25°C - mPa s) 20 ford./perc mellett:	15
Maximális hézagkitöltés:	0,3 mm / 2"

Tipikus kikeményedési tulajdonságok

A kötési sebesség az összeszerelési réstől, az aljzattól és a hőmérséklettől függ. A teljes gyógyulás 24-36 óra alatt érhető el.

A megkötött ragasztó jellemző tulajdonságai

Csavar M10 x 20 horganyzott acél, +25°C:

Kezelési kötési idő:	20 perc
Teljes gyógyulási idő:	24 óra
Letörési reteszelő nyomaték (ISO 10964):	3 N m
Környíró szilárdság:	2 MPa

Használati útmutató

A terméket fém alapfelületekre ajánljuk.

Tisztítsa meg és zsírtalanítsa az alkatrészeket, mielőtt acetonnal vagy izopropil-alkohollal ragasztja. Vigye fel a terméket a rés teljes kitöltésére, szerelje össze az alkatrészeket, és tartsa meg a kötési időt.

A folyékony termék károsíthatja a bevonatot, egyes műanyagokat és elasztomereket, és egyes hőre lágyuló műanyagokon feszültségrepedést okozhat. A terméket oxigénben gazdag rendszerekben és erősen oxidáló anyagokban való használatra nem tesztelték.

ONEBOND KARIMA TÖMÍTŐANYAG 074**Tárolás**

Tárolja az anyagot hűvös és száraz helyen +5°C/+25°C hőmérsékleten. A szennyeződés elkerülése érdekében ne töltsse újra a tartályokat használt termékkel. Eltarthatósága 25°C-on 12 hónap.

Biztonság, kezelés és ártalmatlanítás

Használat előtt olvassa el az anyagbiztonsági adatlapot.

jegyzet

Az itt található, a Onebond laboratóriumokban szerzett adatok csak tájékoztató jellegűek; ha konkrétumokra van szükség, forduljon a Onebond műszaki osztályához. A Onebond saját specifikumainak megfelelően biztosítja a szállított termékek kitaró minőségét. A Onebond nem vállal felelősséget a mások által elért eredményekért, amelyek módszerei nincsenek a Onebond ellenőrzése alatt. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy az itt említett termékek alkalmasak-e a felhasználói célokra. A Onebond elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat, amelyek a Onebond termékek értékesítéséből vagy használatából erednek. A Onebond kifejezetten elhárít minden felelősséget a következményes vagy véletlen károkért, beleértve az elmaradt nyereséget is.