

ONEBOND PU PRIMER

Leírás

Az ONEBOND PU PLASTIC Primer egy permetezhető készítmény az elkészítéshez műanyag felületek. Javítja a ONEBOND PU PLASTIC ragasztó tapadását javítások, még az alacsony felületi energiájú műanyagokon is, mint például a polipropilén (PP), polietilén (PE), EPDM, PMMA, SAN, ABS, PA, TPU, kemény PVC stb. nem olyan ízületekhez, ahol nagy szakítószilárdság szükséges.

Tipikus fizikai jellemzők

Fogalmazás:	Xilol
Üzemanyag	GPL
Szín:	Tiszta folyadék
Sűrűség 25 °C-on (g/l):	0.8
Viszkozitás (+25 °C - MPa s):	2

Tipikus kikeményedési tulajdonságok

Száradási idő 25 °C-on (perc)	5
-------------------------------	---

ONEBOND PU PRIMER**Általános használati utasítás**

Ez a termék nem ajánlott tiszta oxigénben és/vagy oxigénben gazdag rendszerekben.

Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől távol kell tartani – tilos a dohányzás.

Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.

Nyomás alatt lévő tartály: Ne szúrja ki vagy égesse el, még használat után sem.

Napfénytől védeni kell. Ne tegye ki 50 °C / 122 °F feletti hőmérsékletnek.

Használjon kesztyűt, hogy minimalizálja a bőrrel való érintkezést az alapozóval. Ne használjon oldószert vagy hígítót tiszta kezek.

Távolítson el minden szennyeződést a felületről, például oxidot, olajat, zsírt, port és egyéb szennyeződések, amelyek befolyásolhatják a tapadást.

Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet megfelelő tisztítószerrel, és hagyja megszáradni az alapozó felhordása előtt.

Használat előtt rázza fel a dobozt. Permetezzen egy vékony réteg ONEBOND PU PLASTIC Primer-t az anyagra, de vigyázzon, hogy ne fedje túl sokkal a felszínen. Hagyja az oldószert elpárologni 5 percre, majd vigye fel a ragasztót az alapozott tetejére felület.

Ha végzett, zárja le a doboz fedelét, hogy elkerülje a fel nem használt termék szennyeződését.

Tárolás⁽¹⁾

Mértékegység

Ajánlott hőmérséklet	° C	5-25
Tárolási stabilitás/tartósság	Hónapok	36

1: Száraz helyen, eredeti, lezárt tartályban, az ajánlott hőmérsékleten tárolandó.

Csomagolás

200 ml-es doboz – 6 db. per doboz

ONEBOND PU PRIMER**Biztonsági szempontok**

A biztonsági adatlapok (SDS) a OneBondtól szerezhető be. Az SDS-ek a fizikai, egészségügyi és környezeti kockázatok, valamint a termék kezelésével és tárolásával kapcsolatos biztonsági intézkedések és az ártalmatlanítás. Az SDS-ek a rendeltetési ország vagy terület nyelvén állnak rendelkezésre, és tartalmazhatnak helyileg alkalmazandó egészségügyi és biztonsági előírásokat. Az SDS-eket rendszeresen frissítik, és letölthetők a címről www.onebondadhesives.com. A OneBond arra bátorítja a felhasználókat, hogy előtte olvassák el a frissített biztonsági adatlapokat terméket kezel vagy használ.

Ügyfél értesítés

A OneBond laboratóriumaiban gyűjtött adatok tájékoztató jellegűek. Ha konkrét információra van szüksége, kérjük, forduljon a OneBond műszaki osztályához. A OneBond a leszállított termékek tartós minőségét biztosítja specifikációikat. A OneBond nem vállal felelősséget az olyan mások által elért eredményekért, akiknek a módszerei nem a OneBond irányítása alatt. A felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy az itt említett bármely termék megfelelő-e a felhasználó számára célja. A OneBond elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasság, amely a OneBond termékeinek értékesítéséből vagy használatából ered. A OneBond kifejezetten elutasítja bármilyen felelősséget a következményes vagy véletlen károkért, beleértve az elmaradt hasznot is.